



BANDE EPDM ADHÉSIVE

Les bandes EPDM adhésives de façades sont en épaisseur 0,75mm et largeur 60mm – 75mm et 100mm

Les bandes EPDM adhésives pour chéneaux sont en épaisseur 1,2mm et largeur 0,6m – 0,8m – 1m – 1,2m



La membrane adhésive étanche EPDM est dotée d'un adhésif acrylique adapté aux projets d'étanchéité des fenêtres, des façades extérieures (ciment, métal, bois et plastiques), des chéneaux.

PROPRIÉTÉS ET SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :

- Totalement étanche.
- Conserve son élasticité à basse température et résiste aux chocs thermiques.
- Bons résultats en présence d'eau chaude et de vapeur haute pression.
- Excellente résistance à l'oxydation, aux intempéries et à l'ozone.
- Résistance à la plupart des produits chimiques inorganiques.
- Résistance aux rayons UV et au vieillissement.
- Haute résistance à l'humidité et à l'eau.
- Capable d'adhérer efficacement dans des conditions extrêmes (-20 °C)
- Interliner : Film polyoléfine, 60 µ

EMBALLAGE ET STOCKAGE

- Manipulation appropriée, le produit doit être protégé des agressions mécaniques.
- Stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri de la pluie, du soleil, de la chaleur et des basses températures.
- Conserver le produit horizontalement et dans son emballage d'origine.
- Tous les rouleaux doivent être conservés parallèlement entre eux sur une base solide et plane.

Nous recommandons des conditions de stockage d'environ 22 °C avec 50 % d'humidité relative. Dans ces conditions, les propriétés du produit ne seront pas affectées durant une période allant jusqu'à 12 mois

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR
Grammage de l'adhésif	135 ± 5 % (g/m ²)
Résistance à la température	de - 30 à + 100 °C
Étanchéité à l'eau	Pass Class W1
Force adhésive	> 100 N / 25 mm

CERTIFICATION DE QUALITÉ : La gamme Adhésif est fabriquée selon les normes : EN 13859-1, EN 13967, EN 13956

Pour plus d'informations sur la bande EPDM Adhésive, retrouvez nous sur notre site web:

www.epdm.fr



2 Rue de la Haie aux vaches, 78 690 Les Essarts Le Roi

01 34 86 48 48

contact@epdm.fr



EPDM France



EPDM France