

FICHE TECHNIQUE

Version : 04/2016

Bonding Adhesive 90.8.30A

1. Description du matériau

Bonding Adhesive est une colle de contact à base d'eau pour coller l'EPDM Sure Seal et l'EPDM Sure Seal Kleen sur différentes bases. Le collage se fait à l'aide d'un rouleau à colle.

2. Propriétés du produit

Bonding Adhesive 90.8.30A	
Etat	Liquide
Matière sèche	18-22 % (+/- 2 %)
Odeur	Hydrocarbure
Poids	18,9 L
Conservabilité	12 mois
Couleur	jaune
Point d'ébullition	56° C - 139° C
Masse spécifique	0,84 kg / L (+/- 0,05)
Point de flamme	10 °C
Point d'auto-ignition	223 °C

3. Stockage

Dans le dépôt :

- Stockez le Bonding Adhesive dans un endroit sec, fermé mais ventilé et à une température comprise entre 10 °C en 25 °C.

Sur la toiture :

- Conservez le Bonding Adhesive à l'ombre sur la toiture.
- Gardez le Bonding Adhesive à l'abri de la chaleur (température supérieure à 56°C), des flammes et des étincelles.

4. Préparation

- Eliminez toutes les saletés et la poussière du support à traiter.
- Veillez à ce que le support à traiter soit sec et propre, rincez-le éventuellement à l'acétone.

5. Application

Appliquez le Bonding Adhesive tant sur le support à coller que sur la surface intérieure de l'EPDM Sure Seal.

6. Consommation (en fonction du support)

	Utilisation par m ²	Utilisation par bidon
Bonding Adhesive – 18,9 L	600 g / m ²	Ca. 26,5 m ² / bidon

7. Remarques

- Prenez contact avec le service technique d'I.R.S-Btech si vous souhaitez des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Bonding Adhesive.
- Nous vous invitons également à vous référer aux Notes d'Information Technique du CSTC.